

15825—80

Coloured portland cement.
Specifications

57 3530

01.01.83

1.

1.1.

1.2.

: 300, 400 500.

1.3.

1.4.

6 %

80%

15 %

0,5 %

1.4.1.

965.

68%

1.4.2.

40 %

1.4.3.

68 %
21—9.

40 %

1.4.4.

, , ()

1.4.5.

4013.

1.5.

0,3 %

1.6.

, 2 %
1.7. (MgO) ()
5 %, 1,5 %
1.8. (SO₃)
3,5 %
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

310.4 28

		, / 2
300	45	300
400	55	400
500	60	500

1.13.
45 , — 12
1.14.
1.15. 90 % 008 6613—86
1.16. 500 — 300 400 , 5 %,
3 %.
— 14—9—71;
— 6220;
— 18172;
— 6—14—488;
— 14—9—71
14—9—50.

2.

2.1. 22236.
500
3

3.

3.1. 310.1 — 310.4.
3.2. 5382.
3.2.1. (MgO)

3.3.

3.3.1.

50³, 2—4
 1—2, 15—20
 ;]
 (40—45) ° 5

10

4³, — 5,5³

3.3.2.

10

,

,

3.4.

-20

95 %.
20

008

6613

,

3.5.

6
— 310.1.

,

3.5.1.

(24±2)

4

,

(— 1), (—) 0,01 %-
 2

3.5.2.

(24±2)

(240±20)
0,5

60 °

48

(45±2) °.
3.5.3.

3.5.4.

()

$$V = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \cdot 100,$$

4.

4.1.

22237.

4.2.

2226

4.3.

4.4.

5.

5.1.

, ,

1.

(), , ,

2.

01.12.80 182

3. 15825—70

4.

,		,	
310.1—76	3.1, 3.5	6613—86	1.15, 3.4
310.2—76	3.1	18172—80	1 16
310.3—76	3.1	22236—85	2.1
310.4—81	1.12, 3.1	22237—85	4.1
965—89	1.4.1	6—14—488—76	1.16
2226—88	42	14—9—50—73	1 16
4013—82	1.4.5	14—9—71—74	1.16
5382—91	3.2	21—9—81	1.4.3
6220—76	1.16		

5.