

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

ГОСТ 2551—75

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж19

к ГОСТ 2551—75 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование

В каком месте	Напечатано	Должно быть
П. 1.3	розничная цена рулона (ИУС № 7 1994 г.)	—

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕУпаковка, маркировка, хранение
и транспортированиеRoll roofing and hydraulic insulating
materials Packing, marking, storage and
transportationГОСТ
2551-75Взамен
ГОСТ 2551—64

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам
строительства от 14 марта 1975 г. № 31 срок введения установлен

с 01.01.77

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы и устанавливает правила их упаковки, маркировки, транспортирования и хранения.

1. упаковка и маркировка

1.1. Каждый рулон должен быть обернут по всей ширине бумагой, масса 1 м² которой должна быть не менее 120 г, по ГОСТ 8273—75 или по ГОСТ 7377—85 или другой бумагой аналогичного качества. При этом рулоны стеклорубероида должны упаковываться в бумагу шириной на 100—150 мм больше ширины рулона. В этом случае бумага должна выступать на 100—150 мм с конца (торца) рулона, на который должны устанавливаться рулоны стеклорубероида в процессе его складирования и транспортирования.

Допускается упаковка рулонов кровельных и гидроизоляционных материалов (кроме стеклорубероида) полосой бумаги шириной не менее 500 мм, а также упаковка толя путем обвязывания с двух сторон на расстоянии 200—250 мм от каждого конца рулона шпагатом по ГОСТ 16266—70.

При упаковке полосой бумаги края ее должны проклеиваться по всей ширине или с двух сторон по всей длине.

При склеивании по длине полосы бумаги начало ее должно быть смещено относительно наружного конца полотна в рулоне не менее чем на 300 мм.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Февраль 1987 г.

© Издательство стандартов, 1987

Рулоны фольгоизола после обертывания бумагой вместо проклейки могут быть обвязаны шпагатом.

1.2. На каждый рулон материала должна быть наклеена этикетка размером 150X200 мм.

На рулонные материалы, предназначенные для нижних слоев кровельного ковра, а также для паро- и гидроизоляции, должны наклеиваться цветные этикетки, имеющие по диагонали неокрашенную полосу. Эта полоса должна быть шириной 20 мм.

Маркировка рулонов может производиться штампом размером 150X200 мм непосредственно на упаковочной бумаге без наклейки специальных этикеток. Оттиск штампа должен быть четким и разборчивым.

1.3. На этикетке (штампе) должно быть указано:
наименование предприятия-изготовителя;
полное наименование рулонного материала и его марка;
назначение материала;
номер партии и год выпуска;
обозначение стандарта на материал;
розничная цена рулона.

В нижней части этикетки должны быть даны следующие указания:

а) для рулонных материалов на картонной основе и стеклооснове, а также для фольгоизола:

«Рулоны хранить и перевозить только в вертикальном положении»;

для безосновных рулонных материалов:

«Рулоны хранить и перевозить только в горизонтальном положении»;

б) для рулонных материалов, предназначенных для нижних слоев кровельного ковра:

битумных с покровными слоями:

«Только для нижних слоев кровельного ковра с приклейкой на холодной мастике или горячей битумной мастике по действующим техническим условиям. Запрещается применять в качестве упаковочного материала»;

битумных наплавливаемых материалов:

«Только для нижних слоев кровельного ковра с приклейкой путем оплавления битумного вяжущего с нижней стороны полотна горячим воздухом или пламенем специальных газоздушных горелок. Запрещается применять в качестве упаковочного материала»;

битумных беспокровных материалов:

«Только для нижних слоев кровельного ковра с приклейкой на горячей битумной мастике по действующим техническим условиям»;

дегтевых беспокровных материалов:

«Только для нижних слоев кровельного ковра с приклейкой на горячей дегтевой мастике. Запрещается применять в качестве упаковочного материала»;

в) для рулонных материалов, предназначенных для верхнего слоя кровельного ковра;

битумных с покровными слоями:

«Только для верхнего слоя с приклейкой на холодной битумной мастике или горячей битумной мастике по действующим техническим условиям. Запрещается применять для нижних слоев кровельного ковра и в качестве упаковочного материала»;

битумных наплаваемых материалов:

«Только для верхнего слоя кровельного ковра с приклейкой путем оплавления битумного вяжущего с нижней стороны полотна горячим воздухом или пламенем специальных газоздушных горелок. Запрещается применять в качестве упаковочного материала»;

дегтевых материалов:

«Только для верхнего слоя с приклейкой на горячей дегтевой мастике. Запрещается применять для нижних слоев кровельного ковра и в качестве упаковочного материала»;

г) для рулонных дегтевых материалов, предназначенных для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра:

«Для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра. Запрещается применять в качестве упаковочного материала»;

д) для рулонных материалов, предназначенных для паро- и гидроизоляции:

«Применяется для паро- и гидроизоляции зданий и сооружений. Запрещается применять в качестве упаковочного материала».

1.4. Этикетки должны иметь следующие цвета:

красный — для рубероида на картонной основе;

зеленый — для толя и других рулонных дегтевых материалов;

желтый — для рубероида на стекловолокнистой основе;

оранжевый — для фольгоизола и других материалов, имеющих слой фольги;

синий — для изола и других рулонных безосновных материалов;

фиолетовый — для пергамина.

1.5. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию материала паспортом, в котором указывается:

а) наименование и адрес предприятия-изготовителя;

б) номер и дата выдачи паспорта;

в) наименование и марка материала;

г) количество рулонов в партии;

д) площадь рулона;

е) дата изготовления;

- ж) результаты испытаний;
- з) обозначение настоящего стандарта.

2. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

2.1. Рулонные материалы на основе, рассортированные по маркам, должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте.

При ширине полотна рулона 780 мм и менее допускается хранение рулонов в три ряда по высоте.

Рулоны безосновных материалов при хранении должны быть уложены в горизонтальном положении правильными рядами, при этом должна быть обеспечена особая сохранность нижнего ряда рулонов от повреждений.

Рулоны безосновных материалов без сердечника при хранении должны быть уложены в горизонтальном положении не более чем в пять рядов по высоте.

Рулоны кровельных и гидроизоляционных материалов могут храниться в контейнерах и на поддонах¹.

При хранении в контейнерах количество рядов по высоте определяется условиями техники безопасности, при хранении на поддонах — не должно быть более трех рядов по высоте.

2.2. Транспортирование рулонных материалов следует производить в закрытых вагонах или других закрытых транспортных средствах в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте.

Допускается укладка сверх вертикальных рядов одного ряда в горизонтальном положении только для рулонных материалов на картонной основе с общей массой покровного слоя не более 800 г/м².

При ширине полотна рулона 780 мм и менее допускается транспортирование рулонов в три ряда по высоте.

Рулоны безосновных материалов при транспортировании должны быть уложены в горизонтальном положении правильными рядами, при этом должна быть обеспечена особая сохранность нижнего ряда рулонов от повреждений.

Рулоны безосновных материалов без сердечника при транспортировании должны быть уложены в горизонтальном положении не более чем в пять рядов по высоте.

При температуре минус 15°С и ниже в процессе погрузки и разгрузки рулоны изола не должны подвергаться ударам.

Допускается транспортирование рулонов в контейнерах и на поддонах.

Редактор *М. А. Глазунова*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 27.03 87 Подп. в печ. 15.07.87 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,29 уч.-изд л.
Тираж. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, J23840, Москва, ГСП.
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 1978.