

26719-85

РАЗРАБОТАН Институтом проблем материаловедения АН УССР

.top

1

o i P I PM .

4235

Copper-based powder antifriction materials.
Types

26719-85

1790

1985 . 4235

19

01.01.87
01.81.92

1.

,

2.

-

3.

,

-

1.

4.

2.

5.

3.

©

, 1986

-		9,5—10,5	0,25	—
-	2	*	9,5—10,5 9,0—11,0 9,0—11,0 7,5-8,5	0,5-1,0 1,5—2,5 3,0—4,5 0,5-1,0
-	4		4,5—5,5	—
-			4,5—5,5	—
-		—	—	9,0-11,0

1.

—, x —

, ,

2.

, ,

()
= +

— — , ;

2, * 4 -

0 —

, %.

, %		-			
			, %	,	,
—	—	18-27	350	a-	-
—	—	15-28	250	,	-
—	—	15-25	250	,	Cu ₃ Sn ₈
—	—	10-25	200	»	-
—	—	18-28	200	»	-
9,5-10,5	9,5-10,5	4-20	800	,	a-
6,5—7,5	9,5-10,5	4-20	900	,	Sn
		2-9	200	,	,
					Ni
					Ni ₃ Sn,

^(^ —9)»

12,3; 8,3; 25,0; 26,7 16,6
, %;

. 4

26719—35

1

	,	,	-	/ 2 ,
-	100	60,0		13,0
-	—	78,5		—
- 2	—	70,0		—
- 4	—	60,0		—
-	—	78,5		—
-	390	176,0		2,0
-	430	215,0		2,0
-	50			8,0

2

5 2 / . , , ,
1,9 1,5 / . , , ,
+120° . 60 - ,
5 . , 3— (,
(0,01—0,04), .)

- , 2,
 - 4, 2 / ,
 - 3 1—
 2 / ,
 0,03—0,06,
 - ,
 - ,
 10), (7—
 1 /). (, ; 05 5 5; Bpoi2;
), (, ; —3—1,5 .
 - ,
 0,1, 0,7
 - ,
 (50 /),
 -

	26719—85	
-		
-	2	90— 5- 66; 90—010 0,5—74
-	4	7—2, —2; 010 2
-		4 ; 4; -1; —4;
-		; 9—3; —3
-	72 2008	0,5—65;
-	72 2008	0,5—69
-		5—10
-		5—10—7
-		-10; -10

. 20 000	13 0186	.	03.03	66 0,5	.	.	0,5	.	*	0,35	.	3
«	»			,	123840,	,	,	6.	,	1751		, 3

ISO

1 26719-85

,

or 19,12,89 3832

0197.99

1 : «
5755/1 . , . . . 2>*
2, : «
, , ».

(, ,)

,
,

*

140

221)

-

120

«221»

-

2

120

22%)

-

4

130

-

350

-

400

-

45

(, , 75)

(Продолжение

ГОСТ 26719

примечание новой «I Показатель предела прочности 0! 0192

определяется для набора статистических данных»

примечание 2 Первый абзац

-71 «6 Условное обозначение марок

букв Д Г въ указывают материала

порошковому

материала легирующие бронза , 0-

X- хром

Se

порошкового антифрикционного

28718-85

ПА-БрОГр2 ГОСТ 26719-85

Продолжение

7. Методы контроля

lit Пори 1 ОСТ 8898

1/2, твердость определяют ГОСТ 25698—85.*

у Преде радиальном определяют ОСТ

7.4. Предел прочности при изгибе определяют по ГОСТ 18228—85.

7.5. Временное сопротивление при растяжении определяют по ГОСТ 18227—85.

7.6. Ударную вязкость определяют по ГОСТ 26528—85».